

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ COSWICK SYNT 105

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ БЕЗВОДНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТВЕРДО-ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Готов к работе, не требует предварительного приготовления
- Легко разравнивается шпателем, хорошо держит риф
- Не содержит воды
- Отличается высокой адгезией, подходит для большинства оснований
- Высокая прочность сдвига
- Экономичная упаковка 25 кг
- Не имеет токсичного запаха
- Неиспользованный клей может храниться и быть использован на других объектах

СОСТАВ :

Модифицированная ПВА-смола, растворитель, минеральные наполнители, функциональные добавки

Соответствует требованиям стандартов DIN EN 14293, СТБ 1621-2006

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Клей предназначен для установки деревянных напольных покрытий: штучного паркета, двух- и трехслойной паркетной доски, мозаичного и модульного паркета, индустриального паркета; без соединения, с соединением шип-паз или замковым соединением, с толщиной паркетных планок до 22 мм. Рекомендуется для любых пород древесины, кроме экзотических, и следующих видов оснований: цементная стяжка, сульфат-кальциевая стяжка, фанера, ДСП, деревянный черновой пол, синтетические или пробковые подложки и аналогичные им основания. Рекомендован для приклеивания паркета или паркетной доски без покрытия и с любым видом покрытия: лаком, маслом или воском. Клей не требует предварительной подготовки и готов к использованию, быстро отверждается. Не рекомендуется для установки деревянных напольных покрытий на основания с подогревом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4970-030000	4980-030000
Масса нетто:	Ведро 14 кг	Ведро 25 кг
Плотность	~1400 кг/м ³	
Твердость	~80 Шор	
Цвет	Бежевый	
Расход	700 –1100 г/м ²	
Время образования пленки	20 мин при t= 20 °C	
Текучесть	не менее 35 мм, EN 14293 Высота ребра клеевого шва	
Время отверждения:		
для легких нагрузок (хождение)	24 часа, при t= 23 °C и относительной влажности 50 %	
для шлифования	48 часов, при t= 23 °C и относительной влажности 50 %	
до окончательной прочности	7 дней, при t= 23 °C и относительной влажности 50 %	
Температура использования	от плюс 5 °C до плюс 25 °C	
Прочность на сдвиг	~1,6 МПа, при плюс 23 °C и относительной влажности 50 %	
Прочность на растяжение	~1,6 МПа, при плюс 23 °C и относительной влажности 50 %	

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ COSWICK SYNT 105

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД :



Для нанесения клея на поверхность основания применяется зубчатый шпатель. Требуемый расход определяется номером выбранного шпателя:

800 – 1000 г/м², Шпатель B3/ Trowel B3



a=3,25 мм b=3,3 мм c=3,7 мм угол=55°

Для расхода 800 – 1000 г/м² необходимо использовать шпатель B3. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания штучного, мозаичного, промышленного паркета, а также приклеивания пробковой звукоизолирующей подложки к основанию. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для покрытия площади около 18 м², 25 кг – 31 м²;

800 – 1000 г/м², Шпатель B5/ Trowel B5



a=5,15 мм b=14,3 мм c=5,7 мм угол=55°

Для расхода 800 – 1000 г/м² необходимо использовать шпатель B5. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания штучного, мозаичного, промышленного паркета. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для покрытия площади около 18 м², 25 кг – 31 м²;

1000 – 1300 г/м², Шпатель B11/ Trowel



a=6,3 мм b=7,9 мм c=6,1 мм угол=60°

Для расхода 1000 – 1100 г/м² необходимо использовать шпатель B11. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания модульного паркета, фанеры, плит ДСП. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для покрытия площади около 14 м², 25 кг – 25 м².

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Требования к основаниям:

Допускается применение клея на следующие основания: подготовленная бетонная поверхность, цементная стяжка, сульфат-кальциевая стяжка, керамическая плитка, фанера, ДСП, деревянный черновой пол, пробковые подложки и аналогичные им основания.

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Краска, жировые пятна и прочие слабые покрытия должны быть удалены. Влажность основания на момент установки покрытия не должна превышать 4 %.

Внимание! Внимание! Пылящие основания обработать грунтовкой концентрат «Coswick F00 PRIME», а впитывающие и рыхлые – полиуретановой грунтовкой «Coswick F02 PRIME». Способ применения и расход грунтовок указаны в инструкции по применению.

Метод нанесения:

Открыть ведро с клеем, тщательно размешать его содержимое. Вылить клей из ведра на подготовленную рабочую поверхность. Нанести на основание паркетный клей общей шириной в 2 – 3 планки и равномерно распределить его с помощью зубчатого шпателя. Держать шпатель необходимо под углом 90° к поверхности, что позволит равномерно распределять клей. За счет легкого вдавливания установить паркетные планки на требуемое место. Следить, чтобы нижняя поверхность планки полностью смачивалась клеем. После установки планки рекомендуется периодически ее поднимать, чтобы убедиться, что нижняя поверхность полностью смачивается клеем. При необходимости, планки могут доводиться до конечной точки легким постукиванием при помощи киянки (паркетный молоток с прорезиненным бойком).

После нанесения клея необходимо установить на него паркетные планки в течение не более 20 минут. В противном случае на поверхности клея начнет образовываться пленка, которая ухудшает адгезию к приклеиваемой поверхности.

После попадания клея на лицевую поверхность паркетных планок остатки свежего клея необходимо немедленно удалять при помощи ветоши и интенсивного очистителя для паркетных полов «Coswick».

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

По окончании работы произвести очистку шпателя и другого инструмента, пока клей не отвердел. Для очистки использовать очиститель инструмента от клея «Coswick».

При перерывах в работе, а также по окончании работы, если в ведре остался клей, закройте его плотно крышкой.

ОГРАНИЧЕНИЯ :

Применение клея Coswick SYNT 105 может производиться специалистами, имеющими опыт выполнения подобных работ.

При отклонении температуры или относительной влажности в помещении, в котором производятся работы, технические параметры могут отличаться от заявленных. Правильное и быстрое отверждение клея происходит при достаточном количестве влаги в атмосферном воздухе.

Обращайте особое внимание на состояние основания, на которое предполагается устанавливать паркет. Избегайте использовать клей на слабых, не подготовленных, обработанных химическими материалами основаниях.

Не смешивайте клей и не разбавляйте какими-либо веществами или материалами.

СРОК, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении данных условий срок хранения 12 месяцев.

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ COSWICK SYNT 105

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

ОГНЕОПАСЕНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
При использовании клея необходимо применять резиновые перчатки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки клея и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.

